


 OXIDER OXIGENADOS Y DERIVADOS S.A.	BOLETÍN TÉCNICO	BAC 001-79 Versión 01 Página 1 de 1
---	------------------------	---



Código N° SC 2840-1

LACA BLANCA MATE N.A. PARA CUEROS

Rótulos:
NFPA:



UN:



DESCRIPCIÓN

Laca fabricada a base de Acetato de Butirato de Celulosa, que poseen una buena resistencia al amarillamiento cuando se expone a la luz.

PROPIEDADES

Su formulación contiene un adecuado plastificante que no migra y proporciona un alto coeficiente de elongación, que la hace apta para cueros de un calibre muy delgado, dejándolos con una excelente tersura.

Tiene buena estabilidad química y adecuada viscosidad; su evaporación es lenta a temperatura ambiente.

Posee disolventes activos de evaporación lenta, lo que permite que al aplicarlas no se produzca blanqueo en lugares donde la humedad relativa es alta.

No es compatible con Lacas a base de Nitrocelulosa.

ESPECIFICACIONES

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
ASPECTO FÍSICO	Líquido viscoso blanco
VISCOSIDAD (Ag 4, 1', 60rpm, 25°C, Viscosímetro Brookfield LVT) en cps	700 – 1300
% SÓLIDOS (105°C, 1 hr)	24 – 28
ASPECTO DE LA PELÍCULA SOBRE VIDRIO	Blanca semimate

RECOMENDACIONES

Se debe homogenizar muy bien antes de usarse. En caso de usar algún solvente para adelgazarla, Oxider S.A. dará la asesoría técnica que se requiera al respecto, haciendo chequeos previos de solubilidad.

APLICACIÓN

Normalmente se usa así:

Laca Blanca Mate N.A. para cueros 1 parte
Solvente adecuado 2 partes

ALMACENAMIENTO

Manténgase el envase bien tapado.

Almacénese bajo techo a 25°C y evitar exposición al sol.

Manténgase alejado del fuego y/o chispas.

ASISTENCIA TÉCNICA

Oxider S.A. dará el soporte técnico necesario para el uso y aplicación de este producto, así como de todos los productos que manufactura. La responsabilidad de Oxider S.A. se limita a las especificaciones del producto.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
<i>Bernardo Marulanda U.</i>	<i>Bernardo Zelande J.</i>	<i>Bernardo Zelande J.</i>
CARGO: Jefe de Gestión y Control de Calidad	CARGO: Gerente General	CARGO: Gerente General
FECHA: Julio 12 de 2011	FECHA: Julio 12 de 2011	FECHA: Julio 12 de 2011